



## Ürün Bilgisi

#977E

ETS URETHANE MATIBA 977 E kullanıma hazır olan bir üründür. Kapalı alanlarda uygulanır, tank içi, üretim tesisleri, beton yapılar, üretim fabrikaları vs. asit / alkali / tuz / yağ vb. maddelere karşı dirençlidir. Ph aralığı 2,5 ile 13 aralığında bulunan kimyasallara karşı dirençlidir.

### Kullanım

- Onarımlar için Fonksiyonel kaplama : ETS - Urethane MATIBA 977
- Tüm yüzeylerde uygulanabilir özellik (boyalar, alkid reçine, epoksi, üretan, vb)
- Çelik, demir ,demir dışı metal, çinko kaplama, alüminyum, beton galvanizli çelik sac ve diğer tüm çeşitleri korumak için kullanılabilir,
- Gevşemiş, kopmuş ve dökülmüş malzemeleri yüzeyden kaldırdıktan sonra uygulanır

### Özellikler

- Çok yüksek performanslı boya, yüzeye mükemmel nüfuz etme (yapışma özelliği).
- Uzun süreli dayanıklılık yanı sıra korozyon direnci sağlar.
- Mükemmel parlaklık ve renk dayanımı gerektiren yerlerde örneğin endüstriyel ve ticari uygulamalar için tasarlanmıştır.
- 2,5 ile 13 ph aralığındaki kimyasallara karşı mükemmel direnç, korozyon koruması ve çeşitli renk seçenekleri

### Özellikleri

| Ürün                   | Sonuçlar              | Açıklama |
|------------------------|-----------------------|----------|
| Sınıf                  | 2 farklı sıvı tipleri |          |
| Toz boya (ağırlıkça%)  | % 55 üzerinde         |          |
| Hidrometresi           | 1.2~1.65              |          |
| Renklendiriciler (wt%) | % 35 üzerinde         |          |



### Açıklama

- Yüzey hazırlığı: Gevşek veya soyulması olan boya bir tel fırça ile temizlenmelidir, sert olan ahşap yüzeyler zımparalanır.Yeni malzemeler için bir fırça kullanın.
- Kaplama koşulu: 4 ° C dercenin 'nin üstünde ve % 85 nemin altında uygulanır.
- 20 ° C Kuruma: 1 saat sonra dokunulabilir, 24 saat sonra tam kurur, 5 gün sonra tam sertleşme ve nihai durum.
- Karışım oranı: PTA (reçine): PTB (sertleştirici) = 5:1 (ağırlık) - kullanılacak amaçlara bağlı olarak
- Sertleşme: 20°C derecede 4 saat
- Seyreltme: hacminden % 30'dan daha az
- Uygulama aletleri: Fırça, rulo ve sprej ( boya tabancasıyla)
- Önerilen boya kaplama kalınlığı: - Standart yapılar için : 1 ile 2 kat yaklaşık : 125 um
- Tekrar uygulama aralığı: en az 12 ay
- Katı hacim oranı: 45 (+, -)% 5, kullanılacak amaca bağlı olarak değişir.

### Ambalaj:

Sadece 16L Kanister

**Asgari sipariş miktarı:**

2000 Litre /125 Kanister

**Tahmin edilen miktar:**

(100 um) = 4.5 M2/Ltr

**Saklama:** nemden bağımsız olarak

4 ° C ile 43 ° C arasında

**Raf Ömrü:** 12 Ay

**Kullanım süresi:** 20 ° C de 4 saat



Bu arada: Tüm ürünlerimiz havacılık, sanayi ve savunma sanayi içinde mevcuttur ..  
Daha fazla bilgi için, ETS irtibata geçiniz